



الجمعية العلمية المادفة دعمًا أساسية للبحوث بالعراق



دراسة الفعالية البايولوجية وخواص جسيمات عنصر النحاس النانوي المحضر بطريقة الاستئصال

بالليزر النبضي في السائل

عواطف صابر جاسم¹، عادل حسين دلف²، طارق فرج عبدالله¹، جاسم محمد حسين حمود³

¹قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة تكريت، تكريت، العراق

²قسم الكيمياء، كلية العلوم، جامعة تكريت، تكريت، العراق

³قسم تربية القوائم، مديرية تربية الانبار، وزارة التربية، الانبار، العراق

adil.h.dalaf@tu.edu.iq

jasim1988mohamad@gmail.com

الملخص

تضمن هذا البحث تحضير جسيمات النحاس النانوية باستعمال تقنية الاستئصال بالليزر النبضي في السوائل، إذ تم استخدام ليزر النديميوم - ياك النبضي ذو الطول الموجي (1064) نانومتر مع توافقية (532) نانومتر لهدف من النحاس النقي المغمور في الماء منزوع الأيونات، وقد تمت دراسة تأثير عنصر النحاس (الخصائص التركيبية والبصرية والفعالية التثبيطية ضد بعض انواع البكتريا لجسيمات النحاس النانوية التي تم تحضيرها). كما تمت دراسة سلوك أطياف امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الخاصة لجسيمات النحاس النانوية كدالة لعدد النبضات وطاقة الاستئصال، حيث أظهرت أطياف امتصاص الأشعة فوق البنفسجية والمرئية قمم امتصاص في المنطقة فوق البنفسجية وفي المنطقة المرئية، وتكون الأخيرة هي المسؤولة عن تكوين جسيمات النحاس النانوية، وتم ملاحظة زيادة في شدة قمم الامتصاص مع زيادة طاقة الاستئصال في السائل. ومن خلال نتائج المجهر الإلكتروني الماسح التي تم قياسها بعد فحص قطرات من محلول جسيمات النحاس النانوية والتي بينت أن الجسيمات النانوية كانت على الأغلب ذات أشكال كروية تتراوح أحجام الجسيمات النانوية بين (9.55 - 100.68) نانومتر لعنصر النحاس والتي تزداد هذه الاجسام بزيادة نبضات الاستئصال فكانت افضل النتائج عند نبضات الاستئصال الواطئة. وتم التأكد من تكون جسيمات النحاس النانوية بإجراء فحص مطيافية الأشعة تحت الحمراء التي أثبتت تكون جسيمات نانوية. وظهرت النتائج ان هناك نسبة تثبيط لنوعي البكتريا المتمثلة ببكتريا الزوائف الزنجارية (*p. areuginosa*) السالبة لصبغة كرام وبكتريا المكورات العنقودية (*S. aureus*) الموجبة لصبغة كرام في محلول النحاس النانوي حيث حدثت نسبة التثبيط خلال قياس المسافة حول الثقوب الموجودة على اطباق البكتريا.

الكلمات المفتاحية: النحاس النانوي، الاستئصال بالليزر النبضي، ليزر نديميوم - ياك، بكتريا الزوائف الزنجارية.

1. المقدمة

يتم تحديد الخصائص الفيزيائية والكيميائية للجسيمات النانوية المعدنية في الغالب من خلال المعلومات التالية: الحجم والشكل والتركيب [2]. فالتحكم في الحجم والشكل والتركيب ضروري لتكييف الخصائص النانوية. أظهرت الدراسة مؤخراً أهمية كبيرة للتحكم في الشكل بسبب كونه يسمح بضبط الخصائص البصرية أفضل من الطرائق الأخرى. وأصبح من الممكن التحكم في شكل الجسيمات النانوية المعدنية في السوائل، وهذا أحدث تطور في العديد من الأساليب وطرائق التحضير [4,3]. من أجل الجمع بين هذه الخصائص، تم تكريس قدر كبير من الاهتمام لتركيب الغلاف الأساسي وسبائك NPS ثنائية المعدن. في الهيكل الأساسي/الصدفي، يشكل أحد العناصر المعدنية جوهرًا داخليًا

تمتلك تقنية النانو القدرة على تغيير بعض جوانب الحياة في العقود القادمة، وتختلف التوقعات حول ما سيحدث ومتى وكيف سيحدث هذا على نطاق واسع، لكن الأغلب يتفق على أن هناك إمكانات هائلة لتقنية النانو، خاصة في المجالات البيولوجية والطبية، لذلك أصبح علم النانو الآن علامة بارزة في العديد من العلوم الحديثة. ويمكننا تعريف علم النانو على أنه العلم الذي يهتم بتصنيف ودراسة بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد ذات الاحجام (1 - 100) نانومتر، وإن ما يميز المواد النانوية عن المواد الاعتيادية هي الخاصية الابرز والكثير تأثيراً وهي المساحة السطحية للمواد النانوية حيث ان المادة كلما اقتربت من المقياس النانوي زادت مساحتها السطحية [1].

ويمكن التحكم في الشكل وحجم والطور هذه الجسيمات من خلال ضبط معلومات الليزر (الطول الموجي، عرض النبضة، عدد النبضة، الطاقة، البيئة المحيطة) [10]. وتحضر الجسيمات النانوية في تقنية الاستئصال بالليزر النبضي بالسوائل أو في الفراغ أو الغاز التي يتم الحصول عليها ضمن المقياس النانوي (1 - 100) نانومتر، من عدة أهداف وعلى نطاق واسع وفئات مختلفة اعتماداً على شكلها وحجمها ويمكن أن تكون بشكل هدف صلب أو بشكل مسحوق إذ تصنف بجسيمات نانوية معدنية، وجسيمات نانوية أشباه موصلات، وجسيمات نانوية بوليمرية، وجسيمات نانوية عضوية [11]. كما يعد الاستئصال بالليزر النبضي في المحاليل السائلة (PLAL) طريقة مبسطة وصديقة للبيئة لتحضير الجسيمات النانوية. إن أكبر ميزة لـ (PLAL) هي أن منتجاتها نقية كيميائياً. حيث درس العديد من النواتج التي حضرت بواسطة (PLAL)، مثل النحاس، والجسيمات النانوية السبائكية [12].

2. الجزء العملي

2.1. مخطط العمل: تم عمل مخطط لخطوات العمل الرئيسة التي بدأت بتحضير المحاليل التي تحتوي على الاجسام النانوية لعنصر النحاس وبطاقة ليزر (800 mJ) للنحاس وعدد نبضات مختلف لكل عنصر يبدأ (1000, 2000, 3000) نبضة لتحضير المحلول الذي يحتوي على الاجسام النانوية لعنصر النحاس لدراسة الخصائص الفيزيائية والبيولوجية والشكل (1) يوضح مخطط المراحل المتبعة في الجزء العملي.



شكل 1: رسم توضيحي للمراحل

المتبعة في الجزء العملي

2.2. منظومة الاستئصال بالليزر النبضي بالسوائل :

تم الإعداد التجريبي لمنظومة الاستئصال بالليزر النبضي بالسوائل (PLAL) لهدف صلب مغمور بالسائل، حيث تتضمن هذه المنظومة استخدام مصدر ليزر نبضي (Q-switch Nd-YAG)، مجهز بطول موجي (1064) نانومتر مع توافقية ثانية وبطول موجي (532) نانومتر هذا وتم استخدام طريقة الاستئصال بالليزر النبضي لتحضير عينات من جسيمات النحاس النانوية [13]. فقد تم تغيير نوع الوسط السائل الذي تتم فيه عملية الاستئصال إذ تم استعمال سائلين هما الماء المقطر (DW) والماء منزوع الأيونات (DIO)، وتم أيضاً تغيير طاقة نبضات الليزر، وتمت

6.2. تكوين جسيمات النحاس النانوية Cu (NPs) Formation of

تم تحضير جسيمات النحاس النانوية باستخدام تقنية الاستئصال بالليزر النبضي في السوائل لهدف من النحاس المغمور في سائل عند درجة حرارة الغرفة، وكان حجم السائل المستخدم في عملية الاستئصال هو 5 mL (5) وبارتفاع سائل مقداره 3 mm (3) كذلك يتم تحريك الإناء الزجاجي الذي يحوي السائل يدوياً عن طريق التدوير خلال فترة الإستئصال وتكون فترة الاستئصال مقطعة وذلك للحفاظ على كفاءة الجهاز وسلامته، إذ تم قصف الهدف بواسطة ليزر النديميوم - ياك النبضي ذي الطول الموجي 1064 nm (1064) ووضع توافقية يصبح nm (532)، وبتردد 6 Hz (6) للنحاس، كي نحصل على المحلول الذي يحتوي على العوالق والذي يتغير لونه تدريجياً أثناء الاستئصال فيكون ذو لون مائل إلى الأخضر الفاتح لعنصر النحاس كما في الشكل (2)، ويتم تنظيف سطح الهدف النحاس بواسطة ورق تنظيف ناعم قبل عملية التحضير، كذلك يتم تنظيف الإناء الزجاجي قبل وبعد عملية التحضير بالسوائل الميثانول والايثانول وماء منزوع الأيونات والماء المقطر حسب نوع السائل المستخدم [15].



الشكل 2: السائل النانوي للنحاس

7.2. أجهزة الخواص التركيبية المجهر الإلكتروني الماسح بمجال الانبعاث (FESEM)

كان الجهاز المستخدم من نوع (FEL- Model Nova Nano 450) وهو يعد من التقنيات الحديثة المستعملة لتشخيص الجسيمات النانوية وقياس حجمها للحصول على مجسمات ثلاثية الأبعاد لسطح العينة إذ نحصل على تكبير يصل إلى (100000) مرة.

8.2. أجهزة قياس الخواص البصرية (مطياف الأشعة المرئية - فوق البنفسجية)

تم قياس الامتصاصية في المنطقة المرئية - فوق البنفسجية إذ يوضع المحلول الغروي في خلية من الكوارتز مع فرق مسار بصري مقداره (1 سم) وتوضع الخلية في الجهاز، إذ يظهر على الشاشة طيف الامتصاصية على محور (Y) والطول الموجي على محور (X) الذي يكون في المدى (200 - 1100) نانومتر حيث يعتبر مقياس (UV-Vis) مهم لمعرفة مدى امتصاصية الجسيمات النانوية (NPs) وإظهار قممها عند أطوال موجية معينة تم إجراء هذا القياس في المختبر المركزي لكلية العلوم قسم الفيزياء - جامعة تكريت.

9.2. طيف الأشعة تحت الحمراء

تم فحص الجسيمات النانوية للنحاس المحضرة بمطيافية الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) نوع Fourier- Transform FT-IR-600

دراسة خصائص الجسيمات النانوية فيما لو كانت بشكل عوالق في المحلول الغروي أو بشكل أغشية رقيقة بواسطة مطياف الأشعة المرئية والفوق البنفسجية والمجهر الإلكتروني الماسح.

3.2. مصدر ليزر نديميوم - ياك (Nd - YAG Laser) Source of

ان نظام ليزر نديميوم - ياك استخدم في هذا العمل لإستئصال الهدف والذي يكون طوله الموجي في المنطقة تحت الحمراء من الطيف الكهرومغناطيسي [14]، والذي تكون متغيراته كالتالي:

- نوع الليزر: ليزر Nd - YAG النبضي
- الطول الموجي: nm (1064 / 532)
- طاقة النبضة: mJ (400 - 1600)
- التردد: Hz (1 - 6)
- قطر بقعة الليزر على الهدف: mm (1-6)
- زمن النبضة: ns (12)
- الطاقة الداخلة: volt (220) / Hz (50)
- نظام التبريد: دخول الماء والهواء
- في عملنا الحالي تم استخدام قطر حزمة الليزر mm (2)، وكانت الطاقات المستخدمة هي mJ (800) للنحاس لكل النبضات، وبذلك تكون قيمة كثافة طاقة الليزر لهذه الطاقات هي ما يقارب J / cm^2 (22.29, 25.47) عند عدد نبضات مقداره Pulse (3000, 2000, 1000) وبتردد مقداره Hz (6) Pulse (800).

4.2. الهدف (The Target)

الهدف عبارة عن صفيحة من النحاس النقي والذي تكون نسبة نقاوته (99.5 %)، إذ يتم تقطيع اللوح الكبير إلى قطع صغيرة ذات ابعاد حوالي (1x1) سم²، ويتم تحضير الهدف بعد إجراء عملية الصقل ثم التنظيف بسائل الماء المقطر والايثانول، ويتم وضع الهدف المعدني في أسفل إناء من زجاج الكوارتز مغموراً في سائل ماء منزوع الأيونات، إذ يكون ارتفاع السائل فوق سطح الهدف هو (3) mm خلال عملية الإستئصال وتكون كمية السائل المستخدمة في تحضير كل عينة هي (5) مل.

5.2. السوائل

ان السوائل المستعملة هي الماء المقطر والماء منزوع الأيونات وهما ضروريان من أجل إعداد جميع العينات والمحاليل في هذا العمل، فعلى الرغم من أن هذه المياه نقية تماماً، مع ذلك فهي ملوثة بأيونات الأملاح والغازات الذائبة والمواد المذابة، وتم تحضير الماء منزوع الأيونات في مصنع المنصور - بغداد من خلال عملية التبادل الأيوني، تمت إزالة الغازات المذابة بغلي الماء عند $100^{\circ}C$ لمدة 10 min (10)، أوراق تصفية تستخدم لتصفية وإزالة المواد الجسيمية.

1.3. الخصائص التركيبية للجسيمات النانوية

تمت دراسة الخصائص الفيزيائية لتراكيب الجسيمات النانوية المحضرة بطريقة الاستئصال بالليزر وتحديد حجم وشكل الجسيمات من خلال إجراء فحص (FESEM) للعينات المحضرة بوسط مذيبي ماء منزوع الأيونات وبعدد نبضات ليزر مختلفة (2000، 3000 Pulse/sec) (1000، للنحاس وجسيمات النحاس النانوية المحضرة بتقنية (PLAL) باختلاف عدد نبضات الليزر، إذ تبين صور (FESEM) أشكال الجسيمات النانوية ومعدل حجوما [18].

يوضح الشكل (4) أربع صور لقياس (FESEM) لعينة النحاس النانوية المحضرة بـ (1000 Pulse/sec) وطاقة استئصال (mJ) (800)، إذ تم الوصول للحجم النانوي لجسيمات النحاس النانوية وذلك ضمن المقياس النانوي تراوحت ما بين (30.51 nm – 64.67 nm) بمعدل متوسط حجم اقطار (43.11 nm) وذات أشكال كروية تقريباً.

ويوضح شكل (5) أربع صور لقياس (FESEM) لعينة النحاس النانوية المحضرة بـ (2000 Pulse/sec) وطاقة استئصال (mJ) (800)، إذ تم الوصول للحجم النانوي لجسيمات النحاس النانوية وذلك ضمن المقياس النانوي تراوحت ما بين (34.46 nm – 100.68 nm) بمعدل متوسط حجم اقطار (99.75 nm) وذات أشكال كروية تقريباً.

يوضح الشكل (6) أربع صور لقياس (FESEM) لعينة النحاس النانوية المحضرة بـ (3000 Pulse/sec) وطاقة استئصال (mJ) (800)، إذ تم الوصول للحجم النانوي لجسيمات النحاس النانوية وذلك ضمن المقياس النانوي تراوحت ما بين (9.55 nm – 46.35 nm) بمعدل متوسط حجم اقطار (39.95 nm) وذات أشكال كروية تقريباً.

infrared Spectrophotometer 2002 باستخدام اقراص (KBr) ويمدى (600–4000) سم⁻¹.


10.2. الفعالية التثبيطية لجسيمات النحاس النانوية ضد البكتريا

لمعرفة فعالية وتأثير عينات النحاس النانوية المحضرة تجاه البكتريا اخترنا نوعين من البكتريا إحداهما سالبة لصبغة كرام والمتمثلة بالبكتريا الزوائف الزنجارية (*p. aeruginosa*) والأخرى موجبة لصبغة كرام والمتمثلة ببكتريا المكورات العنقودية الذهبية (*S. aureus*)، وتم الحصول على هذه العزلات البكتيرية من قسم علوم الحياة – كلية العلوم – جامعة تكريت. وحضرت الأوساط الزرعية المستخدمة في هذا البحث طبقاً لتعليمات المثبتة على العبوة من قبل الشركة المصنعة، وبعدها تم تعقيمها بالمؤصدة بدرجة حرارة 121°C وتحت ضغط 15 باوند/أنج² ولمدة 15min. حيث تم تنشيط نوعي البكتريا في وسط المرق المغذي (Nutrient broth) كما في الشكل (3) ثم تم حضنها بدرجة 37°C ولمدة 24 ساعة وتحفظ في الثلاجة لحين استعمالها. حيث تم تحضير الوسط الزرع للعمل وهو وسط الأكار المغذي (Nutrient agar) ثم قعم وضُب في الأطباق المعقمة [17,16].




الشكل 3: تنشيط البكتريا وسط المغذي


3. النتائج والمناقشة



الشكل 4: صور المجهر الالكتروني الماسح بمجال الانبعاث لعينة النحاس




الشكل 5: صور المجهر الإلكتروني الماسح بمجال الانبعاث لعينة النحاس



الشكل 6: صور المجهر الإلكتروني الماسح بمجال الانبعاث لعينة النحاس

السطح هذا يعني إن الجسيمات النانوية المشكلة كانت ذات شكل كروي تقريباً. يوضح الشكل (7) طيف الامتصاص لمحلول جسيمات النحاس النانوية ونلاحظ موقع ذروة البلازمون حوالي (653-658) نانومتر وهذا يدل على أن شكل الجسيمات النانوية كروية تقريباً.



الشكل 7: طيف الامتصاصية لجسيمات النحاس النانوية

2.3. قياس الخواص البصرية الجسيمات النانوية باستعمال مطيافية الاشعة المرئية - فوق البنفسجية

طيف الامتصاص البصري للمحاليل الغروية التي تحتوي على الجسيمات النانوية للنحاس التي تم الحصول عليها بالطول الموجي (532) nm (1064) ووضع توافقية عند ذلك يكون الطول الموجي (532) يمكن ملاحظته من خلال قياسات مطياف الاشعة المرئية وفوق البنفسجية كما موضح في الشكل (7) للنحاس اذ بين فحص طيف الامتصاصية إن التغيرات هي ضمن منطقة الطيف المرئي ومنطقة الاشعة فوق البنفسجية [19]، وتوضح نتائج من خلال طيف رنين البلازمون السطحي (SPR) وشدة الامتصاصية التي حصلنا عليها من طيف الامتصاصية إذ ان الزيادة في النبضات الليزرية ادت إلى زيادة شدة الامتصاصية وزيادة شدة قمم (SPR) كما أن عرض وارتفاع قمم الامتصاص اعتمدت على عدد نبضات الليزر ويشير التغيير الطيفي إلى زيادة وفرة الجسيمات النانوية بالتشعيع بالليزر [20]، كما تم ملاحظة وجود ذروة بلازمون (Plasmon) احادية


3.3. نتائج مطيافية الأشعة تحت الحمراء

عند دراسة مطيافية الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) لجسيمات النحاس النانوية المحضرة وجد في الشكل (8) لعينة النحاس المحضرة بـ (1000 Pulse/sec) وطاقة استئصال (800 mJ) عدم ظهور حزم بصمة الأصبع وظهور حزم قليلة وعدم تكون أواصر مع النحاس فقد ظهرت حزمة امتصاص عند التردد (3437) سم⁻¹ تعود لمط أصرة (O-H) والمكتونة بسبب الرطوبة وحزمة عند التردد (1645) سم⁻¹ تعود لمط أصرة (C=O) الكربونيل، وهذا يدل على تكون جسيمات النحاس النانوية، وكانت هذه الحزم مقارنة لما موجود في الأدبيات [21].

وعند دراسة مطيافية الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) لجسيمات النحاس النانوية المحضرة وجد في الشكل (9) لعينة النحاس المحضرة بـ (2000 Pulse/sec) وطاقة استئصال (800 mJ)، عدم ظهور حزم بصمة الأصبع وظهور حزم قليلة وعدم تكون أواصر مع النحاس

فقد ظهرت حزمة امتصاص عند التردد (3473) سم⁻¹ تعود لمط أصرة (O-H) والمكتونة بسبب الرطوبة وحزمة عند التردد (1641) سم⁻¹ تعود لمط أصرة (C=O) الكربونيل، وهذا يدل على تكون جسيمات النحاس النانوية، وكانت هذه الحزم مقارنة لما موجود في الأدبيات [22].

وعند دراسة مطيافية الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) لجسيمات النحاس النانوية المحضرة وجد في الشكل (9) لعينة النحاس المحضرة بـ (3000 Pulse/sec) وطاقة استئصال (800 mJ)، عدم ظهور حزم بصمة الأصبع وظهور حزم قليلة وعدم تكون أواصر مع النحاس فقد ظهرت حزمة امتصاص عند التردد (3394) سم⁻¹ تعود لمط أصرة (O-H) والمكتونة بسبب الرطوبة وحزمة عند التردد (1637) سم⁻¹ تعود لمط أصرة (C=O) الكربونيل، وهذا يدل على تكون جسيمات النحاس النانوية، وكانت هذه الحزم مقارنة لما موجود في الأدبيات [23].



الشكل 8: طيف الأشعة تحت الحمراء لجسيمات النحاس النانوية المحضرة بـ (1000 Pulse/sec)



الشكل 9: طيف الأشعة تحت الحمراء لجسيمات النحاس النانوية المحضرة بـ (2000 Pulse/sec)




الشكل 10: طيف الأشعة تحت الحمراء لجسيمات النحاس النانوية المحضرة بـ (3000 Pulse/sec)

العنقودية (*S. aureus*) الموجبة لصبغة كرام في المحاليل النانوية للنحاس النانوي [25,26]، ويلاحظ أن جسيمات النحاس النانوية أعطت نسب تثبيط أعلى ضد بكتيريا المكورات العنقودية ونسب أقل ضد بكتيريا الزائفة الزنجارية، كما أن عينة النحاس المحضرة بـ (3000 Pulse/sec) وطاقة استئصال (800 mJ) أعطت أعلى نسب تثبيط ضد نوعي البكتيريا، وكما في الجدول (1)، والمخطط (1)، والشكل (11) الذي يوضح الفعالية التثبيطية لنوعي البكتيريا.

الجدول 1: قيم الفعالية البايولوجية لجسيمات النحاس المحضرة

Cu	<i>P. aeruginosa</i> (mm)	<i>S. aureus</i> (mm)
1000 Pulse/se	6	10
2000 Pulse/se	13	20
3000 Pulse/se	28	29



المخطط 1: قيم الفعالية البايولوجية لجسيمات النحاس المحضرة



الشكل 11: الفعالية التثبيطية ضد بكتيريا الزائفة الزنجارية (*p. aeruginosa*) والمكورات العنقودية (*S. aureus*)

لجسيمات النحاس النانوية القدرة على تثبيط نمو البكتيريا بنوعيتها الموجبة والسالبة لصبغة كرام وبمختلف طاقات الترسيب. بطريقة الاستئصال بالليزر النبضي يمكن الحصول على (NPs) بطريقة سهلة ونظيفة مقارنة بالطرائق الكيميائية وبدون نواتج عرضية، وأن نظام الإنتاج لا يحتاج إلى حجرة الفراغ، ويمكن الحصول على (NPs) بخطوة واحدة بدون معالجة حرارية ولا تحتاج إلى درجة حرارة وضغط خارجيين، ويمكن السيطرة على جو الاستئصال.

4. الاستنتاجات

تبين من خلال الدراسة أن زيادة طاقة الترسيب بالليزر النبضي تؤدي إلى تحسين درجة التبلور للنماذج المحضرة وزيادة الحجم الحبيبي للجسيمات النانوية، وأن تجانس سطوح للجسيمات النانوية يختلف من معدن إلى آخر بزيادة طاقة الترسيب بالليزر النبضي، كما أن إمكانية استعمال الليزر النبضي في التحكم في صفات الجسيمات النانوية ومن خلال التغيير في قيم الطاقة والطول الموجي، وأكد فحص الأشعة تحت الحمراء تكون جسيمات النحاس النانوية. كما نستنتج أن

المصادر

1. Rai, M., & Duran, N. (Eds.). (2011). *Metal nanoparticles in microbiology*. Springer Science & Business Media.
2. Casati, R., & Vedani, M. (2014). Metal matrix composites reinforced by nano-particles—a review. *Metals*, 4(1), 65-83.
3. Khan, I., Saeed, K., & Khan, I. (2019). Nanoparticles: Properties, applications and toxicities. *Arabian journal of chemistry*, 12(7), 908-931.
4. Sharma, S. K. (Ed.). (2014). Heavy metals in water: presence, removal and safety. *Royal Society of Chemistry*.
5. Lyshevski, S. E. (2018). Nano-and micro-electromechanical systems: fundamentals of nano-and microengineering. *CRC press*.
6. Ali, N. T., Hindal, S. S., Saad, H. F., Jabr, N. K., Hussain, D. R., & Sekp, A. M. (2020, November). Preparing nano silver particles (Ag NPs) by laser and studying the possibility of diagnosing cancer. *In Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1660, No. 1, p. 012062). IOP Publishing.
7. Jeyaraj, M., Gurunathan, S., Qasim, M., Kang, M. H., & Kim, J. H. (2019). A comprehensive review on the synthesis, characterization, and biomedical application of platinum nanoparticles. *Nanomaterials*, 9(12), 1719.
8. Muthiah, B., Muthukrishnan, L., Anita Lett, J., Sagadevan, S., Kesavan, S., Vennila, S., ... & Ahmad, N. (2020). Eucalyptus Concoction Mediated Synthesis of Gold Nanoparticles and Its Bioactive Role Explored via Antimicrobial and Cytotoxic Studies. *Journal of nanoscience and nanotechnology*, 20(10), 6326-6333.
9. Tulej, M., Neubeck, A., Riedo, A., Lukmanov, R., Grimaudo, V., Ligterink, N. F., ... & Wurz, P. (2020). Isotope abundance ratio measurements using femtosecond laser ablation ionization mass spectrometry. *Journal of mass spectrometry*, 55(12), e4660.
10. Fernández-Arias, M., Boutinguiza, M., Del Val, J., Covarrubias, C., Bastias, F., Gómez, L., ... & Pou, J. (2020). Copper nanoparticles obtained by laser ablation in liquids as bactericidal agent for dental applications. *Applied Surface Science*, 507, 145032.
11. Ganash, E. A., Al-Jabarti, G. A., & Altuwirqi, R. M. (2019). The synthesis of carbon-based nanomaterials by pulsed laser ablation in water. *Materials Research Express*, 7(1), 015002.
12. Bajorowicz, B., Kobylański, M. P., Gołębiewska, A., Nadolna, J., Zaleska-Medynska, A., & Malankowska, A. (2018). Quantum dot-decorated semiconductor micro-and nanoparticles: A review of their synthesis, characterization and application in photocatalysis. *Advances in colloid and interface science*, 256, 352-372.
13. Fazio, E., Gökce, B., De Giacomo, A., Meneghetti, M., Compagnini, G., Tommasini, M., ... & Neri, F. (2020). Nanoparticles engineering by pulsed laser ablation in liquids: concepts and applications. *Nanomaterials*, 10(11), 2317.
14. K Chaluvadi, S., Mondal, D., Bigi, C., Knez, D., Rajak, P., Ciancio, R., ... & Orgiani, P. (2021). Pulsed Laser Deposition of thin films by means of Nd: YAG laser source operating at its 1st harmonics: recent approaches and advances.
15. Gai, Q., Ren, S., Zheng, X., Liu, W., & Dong, Q. (2022). Optimized hot electron injection from Cu nanoparticles to S-doped C₃N₄ by the formed S–Cu bonds for an enhanced photocatalytic performance. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 24(12), 7521-7530.
16. Alasadi, Y. K., Jumaa, F. H., & Dalaf, A. H. (2022, November). Synthesis, identification, antibacterial activity and laser effect of new derivatives of bis-1, 3-oxazepene-4, 7-dione and 1, 3-diazepine-4, 7-dione. *In AIP Conference Proceedings* (Vol. 2394, No. 1, p. 040019). AIP Publishing LLC. <https://doi.org/10.1063/5.0121358>.
17. Toma, M. A., Ibrahim, D. A., Dalaf, A. H., Abdullah, S. Q., Aftan, M. M., & Abdullah, E. Q. (2022, November). Study the adsorption of cyclopentanone on to natural polymers. *In AIP Conference Proceedings* (Vol. 2394, No. 1, p. 040007). AIP Publishing LLC. <https://doi.org/10.1063/5.0121209>.
18. Jaballah, M. B., Rajendran, A. A., Prieto-Simón, B., & Dridi, C. (2022). Development of a sustainable nanosensor using green Cu nanoparticles for simultaneous determination of antibiotics in drinking water. *Analytical Methods*.
19. Aftan, M. M., Jabbar, M. Q., Dalaf, A. H., & Salih, H. K. (2021). Application of biological activity of oxazepine and 2-azetidinone compounds and study of their liquid crystalline behavior. *Materials Today: Proceedings*, 43, 2040-2050. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.11.838>.
20. Aftan, M. M., Talloh, A. A., Dalaf, A. H., & Salih, H. K. (2021). Impact para position on rho value and rate constant and study of liquid crystalline behavior of azo compounds. *Materials Today: Proceedings*. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.02.298>.
21. Aftan, M. M., Toma, M. A., Dalaf, A. H., Abdullah, E. Q., & Salih, H. K. (2021). Synthesis and Characterization of New Azo Dyes Based on Thiazole and Assess the Biological and Laser Efficacy for Them and Study their Dyeing Application. *Egyptian Journal of Chemistry*, 64(6), 2903-2911. <https://dx.doi.org/10.21608/ejchem.2021.55296.3163>.
22. Khalaf, S. D., Ahmed, N. A. A. S., & Dalaf, A. H. (2021). Synthesis, characterization and biological evaluation (antifungal and antibacterial) of new derivatives of indole, benzotriazole and thioacetyl chloride. *Materials Today: Proceedings*. 47(17), 6201-6210. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.05.160>.

23. Dalaf, A. H., Jumaa, F. H., & Salih, H. K. (2021). Preparation, Characterization, Biological Evaluation and Assess Laser Efficacy for New Derivatives of Imidazolidin-4-one. *International Research Journal of Multidisciplinary Technovation*, 3(4), 41-51. <https://doi.org/10.34256/irjmt2145>.

24. Dalaf, A. H., Jumaa, F. H., & Salih, H. K. (2021). *MULTIDISCIPLINARY TECHNOVATION*. Red, 15(A2), C44H36N10O8.

25. Dalaf, A. H., Jumaa, F. H., Aftana, M. M., Salih, H. K., & Abd, I. Q. (2022). Synthesis, Characterization, Biological Evaluation, and Assessment Laser Efficacy for New Derivatives of Tetrazole. In *Key Engineering Materials* (Vol. 911, pp. 33-39). Trans Tech Publications Ltd. <https://doi.org/10.4028/p-6849u0>.

26. Alasadi, Y. Kh., Jumaa, F. H., Dalaf, A. H., Shawkat, S. M., & Mukhlif, M. Gh. (2022). Synthesis, Characterization, and Molecular Docking of New Tetrazole Derivatives as Promising Anticancer Agents. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 13(3): 513-522. <https://doi.10.47750/pnr.2022.13.03.079>.

27. Dalaf, A. H., Jumaa, F. H., & Yass, I. A. (2022, November). Synthesis, characterization, biological evaluation, molecular docking, assess laser efficacy, thermal performance and optical stability study for new derivatives of bis-1, 3-oxazepene and 1, 3-diazepine. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2394, No. 1, p. 040037). AIP Publishing LLC. <https://doi.org/10.1063/5.0121213>.

Studying the Biological Activity and Properties of Copper Nanoparticles Prepared by Pulsed Laser Ablation in Liquid

Awatif Saber Jassim, Adil Hussein Dalaf, Tariq Faraj Abdullah

Abstract

In this research, copper nanoparticles were prepared using the pulsed laser ablation technique in liquids, where a pulsed Nd-yak laser of wavelength (1064) nm with a compatibility of (532) nm was used for a pure copper target immersed in deionized water. The effect of each type of element (structural and optical properties and inhibitory activity against some types of bacteria for the prepared copper nanoparticles). The behavior of the ultraviolet radiation absorption spectra of copper nanoparticles was also studied as a function of the number of pulses and the ablation energy, where the ultraviolet and visible absorption spectra showed absorption peaks in the ultraviolet region and in the visible region, and the latter is responsible for the formation of copper nanoparticles, and an increase was observed. The intensity of the absorption peaks increases with the increase in the ablation energy in the liquid. And through the results of the scanning electron microscope that were measured after examining drops of a solution of copper nanoparticles, which showed that the nanoparticles were mostly spherical in shape. Results at low ablation pulses. The formation of copper nanoparticles was confirmed by measuring infrared spectroscopy, which proved the formation of nanoparticles. The results showed that there is an inhibition rate for the two types of bacteria represented by Gram-negative *Pseudomonas aeruginosa* bacteria and Gram-positive *Staphylococcus aureus* (S. aureus) in the copper nanoparticle solution, where the percentage of inhibition occurred by measuring the distance around the holes on the bacteria dishes.

Keywords: Copper nanoparticles, Pulsed Laser Ablation, Nd – YAG Laser, *Pseudomonas Aeruginosa*.